

LOCTITE® SF 7458™Пржнее название LOCTITE® 7458™
Январь 2015**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

LOCTITE® SF 7458™ обладает следующими характеристиками:

Технология	Активатор для цианоакрилатных клеев
Тип химического соединения	Дихлорпиридин
Растворитель	н-Гептан
Концентрация активных компонентов, %	1,1 – 1,9 ^{LMS}
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость ^{LMS}
Флуоресценция	Видимый в УФ-излучении
Вязкость	Очень низкая
Тип полимеризации	Не применимо
Применение	Активатор полимеризации цианоакрилатных клеев

LOCTITE® SF 7458™ - не содержащий аминов поверхностный активатор на основе растворителя. LOCTITE® SF 7458™ применяется в тех случаях, когда требуется ускорение скорости полимеризации цианоакрилатных клеев LOCTITE®. Наносится на клеевое соединение как перед склеиванием, так и после него. При применении перед склеиванием, LOCTITE® SF 7458™ может быть обнаружен по своему флуоресцентному свечению. LOCTITE® SF 7458™ разработан с большим временем жизни на поверхности. Продукт особенно подходит для нанесения на цианоакрилатный клей, поскольку обеспечивает быструю фиксацию. Продукт особенно подходит для применения там, где важно сохранить эстетический вид изделия и ускорить скорость полимеризации, например, при производстве косметической упаковки, сборке окрашенных пластиковых деталей, производстве ювелирных украшений, громкоговорителей и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Удельный вес при 25 °C	0,71 – 0,72
Вязкость при 20 °C, мПа·с (сР)	0,4 – 0,5
Время сушки при 20 °C, сек	≤45
Время жизни на поверхности, час	≤24

Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Время фиксации и скорость полимеризации при применении LOCTITE® SF 7458™ зависят от используемого в дальнейшем клея и материалов соединяемых поверхностей.

Время фиксации, ISO 4587, сек:

Сталь (обезжиривание) с использованием LOCTITE® ≤25^{LMS}
416™, активация одной стороны поверхности

(Время фиксации определяется как время до достижения прочности на сдвиг 0.1 Н/мм²)

Меры предосторожности при работе

Активатор относится к легковопламеняемым продуктам; при работе с ним необходимо строго придерживаться соответствующих локальных технических нормативов

Растворитель может оказывать воздействие на некоторые пластики и покрытия. Перед применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость растворителя с такими материалами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей

Информация по безопасному применению продукта содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

Ни в коем случае активатор и клей не должны смешиваться вместе. Применяйте только в хорошо вентилируемых помещениях.

Указания по применению**Активация после склеивания**

1. Нанесите цианоакрилатный клей марки Loctite на детали, подлежащие склеиванию или фиксации.
2. Нанесите активатор на всю поверхность ранее нанесенного цианоакрилатного клея путем распыления или капельно (обычно из расчета одна капля активатора на одну каплю клея).

Активация поверхности

1. Нанесите один слой активатора на склеиваемый участок путем распыления, кисточкой или окунанием. Для удаления растворимых загрязнений требуется предварительно провести специальную очистку или обезжиривание поверхности.
2. LOCTITE® SF 7458™ должен полностью испариться с поверхности деталей прежде, чем они будут склеены. Это позволит избежать попадания растворителя в клеевое соединение.
3. Нанесите цианоакрилатный клей марки Loctite после испарения растворителя, но не позднее, чем через 24 час.

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material Specification^{LMS}

LMS датируется - Июль 08, 2004. Отчеты тестов подтверждают заявленные свойства для всех доступных партий. LMS тесты включают также контроль качества по отдельным параметрам, которые являются определяющими для потребителей. Дополнительно, сплошной контроль применяется для гарантии качества и соответствия. Особые требования потребителей могут быть рассмотрены подразделением Henkel, отвечающим за качество.

Хранение

Продукт относится к категории **ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ** и должен храниться в соответствующих условиях согласно действующим техническим нормам. Не храните продукт рядом с окислителями и горючими веществами. Продукт чувствителен к свету, поэтому полупрозрачные контейнеры должны храниться в темном месте. Продукт необходимо хранить в не вскрытой упаковке в сухом месте. Информация о хранении может быть указана на этикетке упаковки.

Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

Материал, перелитый из оригинальной упаковки, может быть загрязнен во время использования. Не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственности за материалы, которые были загрязнены во время использования, хранение которых не было осуществлено согласно требованиям, обозначенным выше. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный отдел по работе с клиентами или службу технической поддержки

Переводные величины

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{кВ/мм} \times 25.4 = \text{В/мил}$
 $\text{мм} / 25.4 = \text{дюйм}$
 $\text{мм} / 25.4 = \text{мил}$
 $\text{Н} \times 0.225 = \text{фунт}$
 $\text{Н/мм} \times 5.71 = \text{фунт/дюйм}$
 $\text{Н/мм}^2 \times 145 = \text{фунт/дюйм}^2$
 $\text{МПа} \times 145 = \text{фунт/дюйм}^2$
 $\text{Н} \cdot \text{м} \times 8.851 = \text{фунт} \cdot \text{дюйм}$
 $\text{Н} \cdot \text{м} \times 0.738 = \text{фунт} \cdot \text{фут}$
 $\text{Н} \cdot \text{мм} \times 0.142 = \text{унция} \cdot \text{дюйм}$
 $\text{МПа} \cdot \text{с} = \text{сП}$

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 1.1