


Высокоэффективная смазка широкого применения с дисульфидом молибдена (MoS₂) OKS 400

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



DIN 51 502: KPF2K-30

Главные преимущества

Смазка широкого применения с дисульфидом молибдена (MoS₂) обеспечивает надежное смазывание. Увеличение интервалов смазывания.

Цвет, основные компоненты черный / дисульфид молибдена, литиевое мыло, минеральное масло

Температурный диапазон: от -30° до +130° C

Густота: 2 г/мл

DN-фактор: 350000

Вязкость базового масла при +40° C: 100

Температура каплепадения: +195° C

Тест на четырехшариковой машине (сварка/следы изнашивания 800N): 3600/1,9

Защита от коррозии (метод SKF): 0 и 0

Упаковка: Тубы 100гр, Картриджи 400гр, Жестяные банки 1кг, Баки 5 кг, Баки 25кг, Бочки 180кг

	Стандарт	Условия	Ед. Измерения	Значение
Классификация	DIN 51 502	DIN 51 825		KPF2K-30
Базовое масло				
Тип				минеральное масло
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C	мм ² /с	100
	DIN 51 562-1	100°C	мм ² /с	9
Температура воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	220
Загуститель				
Тип				литиево-кальциевое мыло
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI класс	2
Рабочая пропитка	DIN ISO 2137	60 двойных ходов	0,1 мм	265 - 295
Падение пенетрации	DIN ISO 2137	5.000 двойных ходов	0,1 мм	< 30

Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	прим. 180
Добавки				
Консистентные смазки, тип				MoS ₂
Добавки				EP
Данные				
Густота	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/см ²	0,93
Цвет				черный
Рабочие температуры				
Минимальная рабочая температура			°C	-35
Максимальная рабочая температура			°C	130, макс. 150
Ду-показатель			мм мин	350.000
Водонепроницаемость	DIN 51 807-1	+90°C	уровень 1-3	1 - 90
Проверка защиты от коррозии				
SKF-EMCOR	DIN 51 802		корр.-уровень 1-5	0 и 0
Технический/Динамический тест				
SKF-R2F, рабочее испытание A	DIN 51 806	2500 мин-1, 20 d, °C		прошло
SKF-R2F	DIN 51 806	1500 мин-1, 20 d, 120°C		прошло
Проверка износостойкости				
VBT- сварная нагрузка (4 установки для испытания на твердость)	DIN 51 350-4		N	3.600
Timken	SEB 181 302	43 lbs	мг	< 5